

Vernice protettiva per esterno serbatoi

Proprietà	BRICATOL è una vernice alchidica monostrato molto coprente per il rivestimento protettivo degli esterni dei serbatoi. BRICATOL offre una buona protezione dalla corrosione e produce un film permanente e resistente contro olio combustibile, olio minerale, catrame, acidi deboli, ecc.
Ambito di applicazione	Per il rivestimento esterno di serbatoi di olio combustibile, serbatoi di stoccaggio, tubi, alloggiamenti di macchine, ecc.
Pretrattamento	La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine e grasso. Disossidare meccanicamente le superfici arrugginite, sabbare o trattare con DUROX anti-ruggine.
Lavorazione	Lavorazione con temperatura non inferiore a 5 °C.
Configurazione di sistema	1–2 x BRICATOL vernice protettiva per esterno serbatoi
Spessore di applicazione	80–100 µm
Essiccazione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Perfettamente asciutto dopo 2–3 ore ◆ Aderente dopo circa 6 ore ◆ Asciutto dopo circa 24 ore (a seconda della temperatura, della quantità di applicazione e dell'umidità dell'aria)
Diluizione	Resina sintetica o diluente universale.
Rendimento	6–8 m ² per kg e mano, a seconda della quantità applicata e della natura della superficie.
Applicazione	<p>Dispositivo spray, rullo o pennello. A causa della rapida asciugatura, pennelli e rulli sono adatti solo per aree ridotte (utilizzare un sostituto della trementina o un diluente per resina sintetica).</p> <p>Per ottenere risultati ottimali, l'uso degli strumenti giusti è fondamentale – consulta le LINEE GUIDA KNUCHEL per i diversi tipi di pennello e rullo. La troverai sia nel catalogo, sia nella homepage, sia in allegato.</p>
Pulizia	Pulire gli strumenti immediatamente dopo l'uso diluente nitro, universale o per pulizia.
Capacità di stoccaggio	BRICATOL può essere conservato per almeno 12 mesi nel contenitore originale ben sigillato. Lo stoccaggio oltre questo periodo specificato non significa necessariamente che la merce sia inutilizzabile. Tuttavia, per motivi di garanzia della qualità, è essenziale verificare i valori di proprietà richiesti. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Viscosità	950–1050 mPa.s
Densità	1,25 ± 0,05 g/cm ³



Vernice protettiva per esterno serbatoi

Solido	60 ± 1 %
Legante	Resine alchidiche modificate
Base pigmentata	Biossido di titanio, pigmenti colorati inorganici e organici.
Grado di lucentezza	Satinato lucido
Tonalità	Verde
Immatricolazione	CPID 279847
Classificazione	Informazioni sulle proprietà chimiche e sui pericoli, nonché sulle normative in materia di trasporto, lavorazione, conservazione, smaltimento ecc. sono disponibili nella scheda di dati di sicurezza.
Nota	<p>Questo opuscolo presenta solo consigli di riferimento non vincolanti. Il trattamento deve essere adattato alle condizioni corrispondenti. In casi speciali, consigliamo di contattare il nostro servizio tecnico. Tutte le informazioni sull'idoneità e l'applicazione dei prodotti consegnati non esonerano dalla conduzione di propri test e prove. È esclusa una richiesta di risarcimento danni a causa di informazioni omesse, incomplete o errate. Ciò è particolarmente vero se nel sistema di verniciatura vengono utilizzati diluenti e altri prodotti.</p> <p>Inoltre, facciamo riferimento ai nostri termini e condizioni generali (CG) sul nostro sito web.</p>